

טיח סלע פולימרי 1001

להדבקה לוחות קלקר (פוליסטירן מותפח) ולוחות צמר סלעים על קירות טיח, בטון ובלוקים.

שכבה טיח בסיס לציפוי קירות

תכונות:

- מתאים לשימוש פנים וחוץ.
- עשיר בפולימרים המונע חדירת מים.
- עמידות טובה וזמן פתוח ארוך.
- בעל חוזק הדבקה גבוה לקלקר.
- מוכן לשימוש בתוספת מים.



שימושים:

- להדבקה לוחות קלקר (פוליסטירן מותפח) ולוחות צמר סלעים.
- מתאים כשכבה בסיס מקשרת לציפויים כמו שליכט, צבע ודבקי קרמיקה.

הכנת המשטח:

יום לפני היישום, יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם לכשל הדבקה. יש להבטיח שלפני היישום התשתית תהיה יבשה.

יישום:

הכנת החומר:

- יש לשפוך כ- 7 ליטר מים נקיים לכלי מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות מערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים.
- לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

הדבקת לוחות:

- יש לנקות את הלוחות מאבק וסימני צריבת שמש באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים.
- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של התערובת בעזרת מרית החלקה.
- על שכבת התערובת הטריה יש למרוח מיד שכבה שניה באמצעות משוננת בסריקה רוחבית.
- מיד לאחר מכן יש להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית.
- במקומות בהם יש צורך ליישר את הקיר, ניתן ליישם שכבה אחת מהודקת ע"ג התשתית, בעובי 2-3 מ"מ.
- שכבה נוספת יש להניח על היקף גב הלוח ובנקודות במרכז הלוח בעובי הנדרש, מיד לאחר מכן להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית.

יישום טיח סלע על גבי לוחות כשכבת בסיס למערכת טיח:

- על גבי הלוחות יש למרוח שכבה חלקה דקה ומלאה בעובי 2-3 מ"מ של טיח פולימרי ע"י מאלג' חלק.
- על גבי שכבת הטיח הטריה יש למרוח שכבה שניה באמצעות מרית משוננת בסריקה רוחבית.
- יש להצמיד רשת פיברגלס תקנית להדק ע"י מאלג' חלק עד להטבעת הרשת בתוך הטיח. מומלץ לתת חפיפה של 10 ס"מ בין הרשתות.
- לאחר הצמדת הרשת לטיח ואם הטיח לא כיסא אותה, למרוח שכבה נוספת של 2-3 מ"מ ע"י מאלג' חלק עד לכיסוי מלא של הרשתות.

כושר כיסוי:

1.40-ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום

ניקוי כלים : במים וסבון מיד לאחר גמר העבודה .

אחסון : במקום מוצל ויבש באריזה המקורית שלו.

חיי מדף : 24 חודשים

אריזה : שק של 25 ק"ג



אזהרות ובטיחות :

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5° - 35° צלזיוס.
- למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשירד גשם.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום