

דבק גמיש 1007 – בעל תו תקן C1TE-S1 4004

דבק צמנטי איכותי להדבקה קרמיקה, וגרניט פורצלן על בטון, בלוק בטון וטיח.

תכונות:

- קל ליישום,
- חוזק הדבקה גבוה ביותר,
- שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים.
- אין החלקת אריחים בזמן הדבקה

שימושים:

- הדבקת קרמיקה, גרנית פורצלן, אבן טבעית, אבן "כורכרית", פסיפס, שיש וסיליקט.
- הדבקה על תשתיות: בטון, בלוק בטון, טיח צמנטי, לוחות גבס וכד'.
- מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 5566 לריצוף ות"י 2378 חלק 4.
- לשימוש חיצוני ופנימי.



נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	כ 1.6 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ
משך עבירות לתערובת (Pot Life)	עד 3 שעות (כתלות בטמפרטורה)
זמן פתוח (Open Time)	כ-30 דקות
טמפרטורה יישום	5-35 מעלות צלזיוס
גמישות	S1
עובי שכבה	5-10 מ"מ.

הכנת התשתית: לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטייח, שכבת הדבק והאריחים עפ"י הדרישות התקנים הרלוונטיים. לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שומנים, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

הכנת הדבק: יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים. להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק תוך עירבול באמצעות מערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5 דקות יש לערבול בערבול נוסף קצר, לאחר מכן הדבק מוכן לעבודה.

יישום: יש למרוח שכבה דקה של הדבק בעזרת מרית חלקה על התשתית. כאשר השכבה הראשונה טרייה יש למרוח שכבה שניה בעזרת מרית משוננת בזווית של 45-60 מעלות כלפי המצע. עומק השן המומלץ הוא עפ"י עובי האריח. בנוסף חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה.

מצמידים את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי (שיטת רטוב על רטוב), מהדקים באמצעות פטיש גומי. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים (מינימום 3 מ"מ) ולמלא פוגות ברובה משוריינת SWI.



בקרת איכות:

בדיקת כיסוי הדבק במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח בכ- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים.

אזהרות:

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
2. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
3. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
4. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
5. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
6. למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
7. מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
8. אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות תקנים ישראלים 2378, 5566 ו-314.
9. היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.

חיי מדף: מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן.



מפרט טכני דבק גמיש 1007	שם הקובץ:
C:\Users\User\Desktop\מפרטים טכניים\מפרטים WORD	ספריה:
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm	תבנית:
	mal.dotm
	כותרת:
	נושא:
Isaac	מחבר:
	מילות מפתח:
	תגובות:
09:23:00 28/06/2022	תאריך יצירה:
2	מספר שינוי:
09:23:00 28/06/2022	נשמר לאחרונה בתאריך:
Dor	נשמר לאחרונה על-ידי:
10 דקות	זמן עריכה כולל:
09:39:00 28/06/2022	הודפס לאחרונה ב:
	החל מההדפסה האחרונה שהושלמה
2	מספר עמודים:
470 (בערך)	מספר מילים:
2,350 (בערך)	מספר תווים: