



פוליטיט 1002 SUPER

דבק טיט לריצוף אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו ואבן טבעית, לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות:

- מתאים לדרישות ת"י 1555 ות"י 5566 לריצוף.
- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר.
- בגוון לבן ואפור.



שימושים:

לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים על תשתית בטון, מדה, חול מיוצב או אגרגט (סומסום).
להדבקה קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו ואבן טבעית.

הכנת התשתית:

- לפני היישום יש לוודא שהתשתית תהיה יבשה, נקיה, ללא שומנים, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.
- יש ליישם החומר רק כעבור שבועיים מתום יציקת הבטון.



הכנת התערובת:

1. יש לשפוך כ-6.0 ליטר (לשק 25 ק"ג) מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל כ-3 דקות באמצעות מערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים.
2. לאחר המתנה של כ- חצי דקה יש לערבול ערבול קצר נוסף.
3. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

יישום:

יש ליישם בהתאם להוראות ת"י 1555 חלק 2:

1. מפזרים את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית.
 2. מורחים את החומר על ידי מרית (מאלג') על גבי האריח בשכבה דקה.
 3. מניחים את האריח על גבי הפוליטיט "רטוב על רטוב".
 4. יש להבטיח היצמדות מלאה של האריח על ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש.
 - עובי מומלץ ליישום על גבי בטון או מדה: 15-30 מ"מ
 - עובי מומלץ ליישום על גבי חול מיוצב: 15-40 מ"מ
 - עובי מומלץ ליישום על גבי סומסום: 15-40 מ"מ
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים (מינימום 3 מ"מ)
ולמלא פוגות ברובה משורינת SWI.



דגשים:

יש להיעזר בשומרי מרחק • חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני • יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה • יש להקפיד לעבוד עם חומר רטוב, שעדיין לא התכסה בקרום • אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים • ניתן לדרוך כעבור 24 שעות מגמר היישום • לאחר הדבקת האריחים, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לגשם לפחות 24 שעות מגמר ההדבקה • אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים • התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום • במגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה • אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כאשר יורד גשם • יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים כפי שמשתנים מעת לעת .

אזהרות:

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5° - 35° צלזיוס.
2. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
3. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
4. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
5. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
6. למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
7. מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
8. אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים.
9. היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.

חיי מדף: מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחריות :

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן.