



## שליכט בגר SWI 1005

**שכבה צמנטית חלקה המשתמשת להחלקה קירות טיח ובטון.  
מיועד לעובי דק עד 5 מ"מ. לשימוש פנימי וחיצוני**

**תכונות:** מתאים לדרישות התקן הישראלי 1920 חלק 1 וחלק 2 מתאים לתקן ת"י 1414 ות"י 5075 לממ"ד. מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד, קל ליישום ובעל זמן ויכולת עבירות משופרים.

**שימושים:** שכבת גמר לטיח לממ"ד 84.  
מיעד במיוחד להחלקת קירות בטון ותקרות  
ניתן להגיע עד כ-5 מ"מ עובי בשתי שכבות.  
קל ליישום ידני ובריסוס.  
**לשימוש פנימי וחיצוני.**



### **הכנת השטח:**

- יש להקפיד על 28 יום מסיום יציקת הבטון .
- יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים למתוכנן.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה, יש לקצץ חוטי קשירה.
- כמו כן, יש לנקות את השטחים משמן, גריז, אבק, מלחים ומי צמנט, ולסתום חורים.
- יש לשטוף את התשתית במהלך 24 שעות לפני תחילת העבודה במים בלחץ גבוה.

**הכנת התערובת:** תחילה, שופכים כ- 6-7 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק 20 קילו באופן הדרגתי ומערבלים במשך כ-3 דקות עד לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים.  
ממתנים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

**אופן היישום:** יש למרוח שכבה אחידה על גבי התשתית בעזרת מאלג' מרית ולהמתין שעתיים עד ארבע שעות כתלות במזג האוויר.

יש למרוח שכבה שניה עד 5 מ"מ עובי כולל עד לקבלת קיר חלק ומוכן לצבע.  
יש לאשפר את החומר 3 ימים ברציפות מסיום היישום.  
לאחר יבוש סופי ניתן לצבוע בטורבוקריל 2000 תוצרת אירלנד נתן.  
זמן עבירות: כשעתיים.  
תצרוכת: 1.2 ק"ג/מ"ר לעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.  
לגמר חלק ניתן לשייף אחרי 24 שעות יישום (זמן יבוש סופי).

**דגשים:** אין להותיר השליכט בגר חשוף ויש ליישם שכבת צבע עליון בגמר הביצוע.  
בקירות פנים מומלץ ליישם אקריליק או סופר סיד ובקירות חוץ טורבוקריל 2000. התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום. במערכת לממ"ד כאשר נדרש לשריין בעזרת רשת פיברגלאס עמידה באלקלי את שכבת הבגר 1005, מטביעים את הרשת בשכבה הראשונה של הבגר 1005 גודל החור של הרשת יהיה 2.8 מ"מ על 2.8 מ"מ יש ליישם את



הרשת בשכבת הבגר הראשונה ולאחר מכן ליישם שכבה שנייה כגמר סופי. לייעוץ בנושא מערכת הצבע המתאימה מעל בגר יש לפנות למחלקת ההדרכה של SWI.



**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

#### אזהרות והוראות בטיחות

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום:  $5^{\circ}$ - $35^{\circ}$  צלזיוס.
2. אין ליישם בחוץ בימי שרב או כשירד גשם.
3. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
4. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
5. לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
6. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מייד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.
7. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.

#### הערות כלליות:

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה אם דרוש.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.

